

FICHE TECHNIQUE / Data sheet

Référence : TM 8900A

DESCRIPTION / Description

Filet de lavage teint thermofixé

CARACTERISTIQUES / Characteristics

		Valeurs / Value	Norme / standard
Matière / material :		PES	
Titrage fils / yarn count :		1440 dTex	ISO 1144
Colonnes de maille /cm / wales/cm :		2,4	ISO 7211-2
Rangées de maille /cm / rows/cm :		6	
Ouverture maille (mm) :	Colonne / wale	10	
	Rangée / row	7	
Couleurs / colors :		Blanc, bleu, rouge, jaune, vert, ...	

ENTRETIEN / Care label



SPECIFICATIONS TECHNIQUE / Technical specifications

	Valeurs / Value	Norme / standard
Masse surfacique / weight (g/m ²) :	165 ± 5 %	ISO 3801
Laize / width (cm) :	200 ± 5 %	ISO 22198


- Résistance mécanique / mechanical resistance

Résistance à la rupture (N) - Tensile strength	Colonne / wale	> 600 N	ISO 13934-1
	Rangée / row	> 300 N	
Allongement à la rupture (%) - Elongation	Colonne / wale	46 ± 2%	ISO 13934-1
	Rangée / row	66 ± 5%	

- Comportement à l'usage / use behavior

Stabilité dimensionnelle au lavage - Shrinkage	Colonne / wale	< 6%	ISO 5077
	Rangée / row	< 6%	
Solidité des coloris au lavage à 95° Color fastness to washing	Dégradation - Shade	tenue des coloris à 10 lavages	
	Dégorgement - Staining	AC Co PA PES PC Cw	ISO 105-C06
		4 4/5 3/4 4/5 5 4/5	

VISUEL MAILLE / knit visual



- Remarque / note

Résistance à la température sèche 150°, fusion à 255°

Valeurs indicatifs n'ayant pas valeur de cahier des charges / Indicative value which are not contractual

PES = Polyester

NA = Non Applicable